

# Istruzione Operativa — Prova su Pietra di Paragone

OroElite — Documento informativo interno. Per l'uso e la sicurezza attenersi sempre alle SDS ufficiali del produttore.

## Procedura

- 1 Pulire una zona non visibile del pezzo; asciugare.
- 2 Creare una traccia netta sulla pietra con pressione costante.
- 3 Applicare una goccia del reagente idoneo. Non miscelare reagenti.
- 4 Osservare la reazione per i tempi indicati dal produttore.
- 5 Confrontare con reagenti per titoli superiori/inferiori se necessario.
- 6 Neutralizzare la traccia con soluzione base; asciugare la pietra.
- 7 Registrare la prova sul registro e archiviare eventuali foto/risultati.

## Avvertenze

Usare solo reagenti commerciali con SDS. Evitare test su oggetti di alto valore artistico/numismatico.

## Approva/Revisiona:

Responsabile \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Revisione n. \_\_\_\_\_